### MULTILAYERED INTERFERENCE FILTER AND PRODUCTION THEREOF

Patent number:

JP2242202

**Publication date:** 

1990-09-26

Inventor:

**MURAKI AKIRA** 

**Applicant:** 

TOPPAN PRINTING CO LTD

Classification: - international:

G02B5/28; G02B5/28; (IPC1-7): G02B5/28

- european:

Application number:

JP19890062790 19890315

Priority number(s):

JP19890062790 19890315

Report a data error here

#### Abstract of JP2242202

PURPOSE:To produce a filter having high spectral characteristics at a low cost by forming thermoplastic resins having high and low refractive indexes into sheets each having a prescribed thickness, laminating the sheets in a desired order and hot rolling the laminated sheets. CONSTITUTION:At least two kinds of thermoplastic resins having high and low refractive indexes are formed into resin sheets whose thickness is several hundred to several thousand times as large as the set thickness of a filter. The sheets are laminated in a desired order and the laminated sheets are hot rolled to the set thickness to produce a multilayered interference filter. This filter can be produced at a low cost without using an expensive vacuum device for vacuum deposition or other method. The low cost is comparable to the cost of production of a filter by laminating films.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

, and PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平2-242202

⑩Int. Cl.⁵ 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月26日

G 02 B 5/28

7348-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

**②発明の名称** 多層干渉フィルターおよびその製造方法

②特 願 平1-62790

⑦発明者村木明良東京都台東区台東1丁目5番1号凸版印刷株式会社内 ⑦出 願人 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 邓代理人 弁理士 秋元 輝雄

たったないく a nain na **明。細 音** 

1 物明の名称

多層干渉フィルターおよびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所望の屈折率を育する高屈折率熱可塑性樹 聞と低屈折率熱可塑性樹脂の少なくとも二種 類が熱圧延されて所望の順序で積層されて成 る多層干渉フィルター。
- (2) 所望の屈折率を有する高屈折率熱可塑性樹脂と低屈折率熱可塑性樹脂の少なくとも二種類を使用して、これらを予め設定した層厚にするために先ず該設定層厚の数100~数1000倍厚の樹脂シートを作製し、これらのシートを所望の順序で積層し、次いで設定層厚が得られる盗抜積層樹脂シートを熱厚延することから成る、多層干渉フィルターの製造方法。
- . 3. 発明の詳細な説明 🗼

[産業上の利用分野]. 本類明は目析率の異なる複数類の相

本発明は国折率の異なる複数値の樹脂を使用 した稜層体から成る多暦干渉フィルターとその 製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は 熱可塑性高分子フィルムの複層体の熱厚延法に よる多層干渉フィルターおよびその新規な製造 方法に関する。

[従来の技術とその課題]

多層干がフィルターは既に公知である。例えばSiOaとTiOaとを交互に真空蒸着したものは、 凸版印刷館から、また高分子フィルム上にITO(透明導電鉄、インツウム・組酸化物)が スパッタリングされ、ある程度赤外線遮断機能 を有するパッシブソーラーフィルムは商品名「 東レ・ルミクール」として東レ键から市阪されている。

従来の多層干渉フィルターは真空蒸替法によ り製造されるために高値につくことが欠点である。

また従来のパッシブソーラーフイルムの性能 は未だ隣足できる水準のものではない。

本発明の目的は、真空蒸着法により製造する 高価な多度干砂フィルターを低コスト化し、し

特開平2-242202 (2)

かも 従来の染色性カラーフィルターの性能より も格段に優れた光学特性を有する多層干渉フィ ルターおよびその製造方法を提供することにあ

[課題を解決するための手段]

本発明の上記目的は、本発明において提案する。

所望の国折率を有する高国折率熱可塑性機踏と低屈折率熱可塑性機器の少なくとも二種類を使用して、これらを予め設定した層厚にするために先ず該設定層厚の数100~数1000倍厚の機器シートを作製し、これらのシートを所望の順序で積層し、次いで設定層厚が得られる窓技層を開始シートを熱厚延することから成る、多層干渉フィルターおよびその製造方法の提供によって達成される。

本発明が提案する、高分子フィルム積層体の 熱厚延法による多層干渉フィルターによれば、 従来の多層干渉フィルターの高価格とパッシブ ソーラーフィルムの低性館の両欠点が同時に解

本発明の方法では、高屈折率層と低屈折率層 とを交互に積度して多層干渉フィルターを製造 するものであるが、各層厚を所望の厚さにする 方法として、予め設定した暦厚の数100~数 1000倍の厚さの樹脂シートを例えば土3%の精 皮で作製し、これらのシートを所望の順序で積 眉し、次いでこれを熱原延することにより所望 の厚さまで薄くする方法が採用され、これによ り各層の厚さを設計通りの厚さとすることがで 本発明の方法で製造した多層干渉フィ ルターは広袋には太陽エネルギーの受動的な制 御技術に属するもので、その機能は自由に設計 可能であるが、需要の多い機能としては例えば 、熟線反射(赤外線しや断)、紫外線反射(紫 外級しや断)が挙げられる。その他、色フイル ターフィルム寄も考えられる。

用途としては、例えばビル、事務所、学校な どの窓材、個人住宅の窓材、農業用フィルムな どが挙げられる。

窓ガラスに蒸着、スパッタリング、イオンプ

块できる。

[作用]

すなわち、本乳明によれば高性能な分光法などで有する多層干がフィルターが真空蒸着法なでで、真空を使用せずに、真空を使用せずなる。ない。これが、できる。と呼んない。これが、できる。というでは、できる。が、できる。が、できる。が、できる。が、できる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないできる。ないでは、特には、サンショルをはいい、メタクリルをは関いてある。

本発明における屈折率は、選択した樹脂の種類によって決まるが、例えばポリエチレンの屈折平(a) は1.51、ポリスチレンのそれは1.53~1.60、メタクリル樹脂のそれは1.488~1.490 等である。

レーテイング法等で無線反射膜を形成させることは既に実施されており、また高分子フイルム 上に170等をスペッタリングしたフイルムも公 知であるが、本発明の製造方法による製品もこれらの用途分野と合致するものである。

[実施例]

次に実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は該実施例のみに限定されるものではない。

塞施州

透明熱可塑性樹脂として低圧法ポリエチレンとポリスチレン樹脂を選択した。前者の屈折率は1.51、後者のそれは1.60であった。

多暦干砂フィルターとして、中心波長1300mm の23度入射のハーフミラーとして、次のような 設計をした。

(周名)	(屈折率)	(跌厚人)
空気	r tr	-
第6層	1.51	2650
第5 層	1.60	5,850

#### 特開平2-242202(3)

Ħ 4	暦	1.51	2850		本	発	明	ĸ	Ł	n	Ħ	•	高	性	能	な	À	光	特	性	を	有	ታ	5
<b>F</b> 3	曆	1.60	4570	多	眉	Ŧ	站	フ	1	N	9	-	M	•	<b>A</b>	空	荿	着	法	で	使	用	ナ	る
<b>F</b> 2	周	1.51	2247	Ø	砚	11	A	垄	笞	A	Ø	便	用	な	L	ĸ	캦	造	で	충	\$	•	¥	た
<b>F</b> 1	s	1.60	3858	本	戼	QĄ.	ĸ	Ł	n	H	•	Œ	æ	フ	1	N	٨	Ø	ラ	ŧ	ネ	-	ŀ	논
医板		1.51	_	同	#	Ø	低	כ	ス	ŀ	で	多	周	Ŧ	郜	7	4	n	9	-	Ł	Ħ	<b>5</b>	•

#### X × 100000= μ m

高分子フィルムの映厚精度は、±50μm程度 が可能であるから、このシート厚のポリエチレ ン、ポリスチレンシートを作ることは可能であ

これら 8枚のシートをこの順序で積層し、約 1/2の厚さ付近まで部層化した。

各樹脂のガラス転移点の相違により、熱厚延 時に、各層厚は相対厚が一定とならない。この 点を考慮して、最初のシート厚の相対厚さを設 計することによって蒸着法によるものと同程度 の分光特性を有する多暦干渉フィルターが得ら

【発明の効果」

符許出頭人

秋元 不二三二二

## mis PAGE BLANK (USPTO)